



CEWELD 21-33Mn

| TYPE | Métal d'apport pour le soudage MAG et TIG des aciers inoxydable résistant à la chaleur avec composition similaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|-------------------------|-----|-----------|------|------|-----|------|--|-----|
| APPLICATIONS | Assemblage et revêtement d'aciers CrNi du même type à haute résistance thermique et d'aciers coulés dans un environnement à faible teneur en soufre. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIÉTÉS | Recommandé pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 1050°C dans des environnements carburisés dans des fours d'usines pétrochimiques. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICATION | EN ISO 14343-A: G Z 21 33 Mn Nb W.Nr. 1.4850 (mod) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVIENT POUR | 1.4876, 1.4859, 1.4958, 1.4959, X10NiCrAlTi32-21, GX10NiCrSiNb32-20, X5NiCrAlTi31-20, X8NiCrAlTi32-21, X 12 CrNiTi 18 9 UNS N08800, N08810, N08811 Alloy 800, Alloy 800H, Alloy 800HT, Manaurite 900, Nicrofer 3220 H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGRÉMENTS | CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSITIONS DE SOUDAGE |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU MÉTAL D'APPORT (%) | <table border="1"><thead><tr><th>C</th><th>Mn</th><th>Si</th><th>Cr</th><th>Ni</th><th>Nb</th><th>Fe</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.1</td><td>4.6</td><td>0.28</td><td>21.2</td><td>33.2</td><td>1.2</td><td>Rem.</td></tr></tbody></table> | C | Mn | Si | Cr | Ni | Nb | Fe | 0.1 | 4.6 | 0.28 | 21.2 | 33.2 | 1.2 | Rem. | | |
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Nb | Fe | | | | | | | | | | | |
| 0.1 | 4.6 | 0.28 | 21.2 | 33.2 | 1.2 | Rem. | | | | | | | | | | | |
| PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES | <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Heat Treatment</th><th rowspan="2">R_{P0,2} (MPa)</th><th rowspan="2">R_m (MPa)</th><th rowspan="2">A₅ (%)</th><th colspan="2">Impact Energy (J) ISO-V</th><th rowspan="2">Hardness</th></tr><tr><th colspan="2">RT</th></tr></thead><tbody><tr><td>As Welded</td><td>410</td><td>620</td><td>21</td><td colspan="2">82</td><td>HRC</td></tr></tbody></table> | Heat Treatment | R _{P0,2} (MPa) | R _m (MPa) | A ₅ (%) | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | RT | | As Welded | 410 | 620 | 21 | 82 | | HRC |
| Heat Treatment | R _{P0,2} (MPa) | | | | | R _m (MPa) | A ₅ (%) | | Impact Energy (J) ISO-V | | Hardness | | | | | | |
| | | RT | | | | | | | | | | | | | | | |
| As Welded | 410 | 620 | 21 | 82 | | HRC | | | | | | | | | | | |
| ETUVAGE | Non requis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GAS ACC. EN ISO 14175 | I1, I3 | | | | | | | | | | | | | | | | |



CEWELD 21-33Mn

21-33MN 1,2MM

| Packaging | KG/unit | EanCode |
|-----------|---------|---------------|
| BS-300 | 15 | 8720663424273 |