



CEWELD SG Ni1

TYPE	Massief verkoperde lasdraad voor het lassen van fijnkorrelige en koudebestendige staalsoorten								
TOEPASSINGEN	Offshorevereisten bij werktemperaturen tot -60 °C, zoals kranen, schepen, booreilanden, pijpleidingen voor NACE-vereisten, boilers, buizen enz.								
EIGENSCHAPPEN	Uitstekende kerftaaiheids eigenschappen bij lage temperaturen door de toevoeging van nikkel en een hogere vloeigrens boven 460 MPa.								
CLASSIFICATIE	<table border="0"> <tr> <td>AWS</td> <td>A 5.28: ER 80S-Ni1</td> </tr> <tr> <td>EN ISO</td> <td>14341-A: G 50 6 M21 3Ni1</td> </tr> <tr> <td>F-nr</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FM</td> <td>1</td> </tr> </table>	AWS	A 5.28: ER 80S-Ni1	EN ISO	14341-A: G 50 6 M21 3Ni1	F-nr	6	FM	1
AWS	A 5.28: ER 80S-Ni1								
EN ISO	14341-A: G 50 6 M21 3Ni1								
F-nr	6								
FM	1								

GESCHIKT VOOR	<table border="0"> <tr> <td>Materials</td> <td>DIN</td> <td>EN</td> <td>ASTM</td> </tr> <tr> <td>shipbuilding</td> <td>A, B, D, E, AH 32 - EH 36</td> <td>same</td> <td>Typical</td> </tr> <tr> <td>Unalloyed steels</td> <td>St 33, St 37-2 - St 52-3</td> <td>S185 - S355-S460</td> <td>A 258 / A 516</td> </tr> <tr> <td>boiler steels</td> <td>H I, H III, 17Mn4, 19Mn5</td> <td>P235GH, P355GH</td> <td>A 662 / A 387</td> </tr> <tr> <td>pipe steels</td> <td>St 35.8, St 45.8</td> <td>P235T1/T2, P460NL2</td> <td>A 738 / A 612</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>StE 210.7 TM, StE 480.7 TM</td> <td>L210 - L480MB</td> <td>A 299</td> </tr> <tr> <td>Fine grain steels</td> <td>StE 255 to StE 460</td> <td>S255 - S500 (NL1,2)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>API-standard</td> <td>X 42, X65</td> <td>X 42, X65</td> <td>-</td> </tr> </table>	Materials	DIN	EN	ASTM	shipbuilding	A, B, D, E, AH 32 - EH 36	same	Typical	Unalloyed steels	St 33, St 37-2 - St 52-3	S185 - S355-S460	A 258 / A 516	boiler steels	H I, H III, 17Mn4, 19Mn5	P235GH, P355GH	A 662 / A 387	pipe steels	St 35.8, St 45.8	P235T1/T2, P460NL2	A 738 / A 612	-	StE 210.7 TM, StE 480.7 TM	L210 - L480MB	A 299	Fine grain steels	StE 255 to StE 460	S255 - S500 (NL1,2)	-	API-standard	X 42, X65	X 42, X65	-
Materials	DIN	EN	ASTM																														
shipbuilding	A, B, D, E, AH 32 - EH 36	same	Typical																														
Unalloyed steels	St 33, St 37-2 - St 52-3	S185 - S355-S460	A 258 / A 516																														
boiler steels	H I, H III, 17Mn4, 19Mn5	P235GH, P355GH	A 662 / A 387																														
pipe steels	St 35.8, St 45.8	P235T1/T2, P460NL2	A 738 / A 612																														
-	StE 210.7 TM, StE 480.7 TM	L210 - L480MB	A 299																														
Fine grain steels	StE 255 to StE 460	S255 - S500 (NL1,2)	-																														
API-standard	X 42, X65	X 42, X65	-																														

GOEDKEURINGEN CE

LASPOSITIES



TYPICAL CHEMICAL ANALYSIS OF THE FILLER METAL (%)

C	Si	Mn	Ni
0.08	0.5	1.1	0.9

MECHANISCHE WAARDEN

Heat Treatment	R _{P0,2} (MPa)	R _m (MPa)	A ₅ (%)	Impact Energy (J) ISO-V		Hardness
				-40°C	-60°C	
As Welded	510	580	22	70	50	HRc
620°C±15°C 2h	430	540	31	110	HRc	

HERDROGEN Not required

GAS ACC. EN ISO 14175 M21



CEWELD SG Ni1

SG Ni1 0,8MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663405685

SG Ni1 1,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663405678

SG Ni1 1,2MM

Packaging	KG/unit	EanCode
BS-300	15	8720663416728