




# CEWELD FL 155

TYPE	Hoog basisch poeder met voor het onderpoederdek lassen met een laag waterstofgehalte			
TOEPASSINGEN	Boorplatforms, kraanbouw, offshore funderingen, hefplatformen (Jack-ups), Narrow-Gap lassen, meerlaags lassen etc..			
EIGENSCHAPPEN	FL 155 is een hoog basische poeder voor het onderpoederdek lassen met een laag waterstofgehalte. Basiciteit: ~ 3,4 (volgens Boniszewski) Stroom: DC of AC, in enkele of meerdrads Korrelgrootte: 2-16			
CLASSIFICATIE	EN ISO	14174: SA FB 1 55 AC H5		
GESCHIKT VOOR	S355, S420, S460, S690, P500, P550, X65, X70, X80, Weldom 700, Naxtra 70, Hardox 400, Dilimax, P91, P24			
GOEDKEURINGEN	TÜV: 12709, CE, Lloyds, DNV			
LASPOSITIES				
TYPICAL CHEMICAL COMPOSITION IN WEIGHT (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaF <sub>2</sub>	SiO <sub>2</sub>	CaO+MgO
	20	25	15	40
MECHANISCHE WAARDEN				
HERDROGEN	300°C / 2 hr			
GAS ACC. EN ISO 14175				



# CEWELD FL 155

FL 155 0,2 - 2,0MM

Packaging	KG/unit	EanCode
Bag	20/25	8720663424006
Can	25	8720663424013